122
ACRYLIC DECO



DESCRIPTION DU PRODUIT
Mastic d'étanchéité à base d'une dispersion acrylique, de qualité supérieure et très facile à travailler, pour étancher des joints et des fissures. Rexon 122 Acrylique Deco peut être peint parfaitement. La peinture ne craque pas et la peinture mate reste mate après avoir été appliquée. Grâce à sa formule, le produit convient très bien pour des joints fins et de petites fissures.

DOMAINE D'APPLICATION
Obturer des joints, des jointures et des fentes qui apparaissent sur des chambranles et des châssis, des appuis de fenêtres, des éléments préfabriqués, des escaliers, des plinthes, des parois, des plaques de plâtre, des plafonds, des tôles ondulées, des conduits de traversée. Convient également pour boucher des fissures et des crevasses dans des murs. Adhère à la brique, au béton (cellulaire), à la maçonnerie, au plâtrage, au bois, aux carrelages en céramique, aux métaux et au PVC rigide.

CARACTERISTIQUES

- Peut être peint
- La peinture ne craque pas
- La peinture mate reste mate
- Facilement lissable
- Facile à travailler
- Résiste à l'humidité
- Excellente adhérence sans primaire
- Résiste aux U.V. et aux intempéries
- Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur
- Elastique-plastique en permanence (max. 20% d'élasticité)
- Résiste aux températures de - 20°C jusqu'au +100°C
- Les taches du mastic non durci s'éliminent à l'eau

Description	N° d'Article	UC	EAN (pièces)	EAN (carton)
Cartouche 310 ml blanc	300009002	12	5413624702321	5413624702338

072011

122
ACRYLIC DECO

MISE EN ŒUVRE
Préparation du support: Le support doit être bien sec, propre et débarrassé de poussière, de rouille, de peinture et de graisse.
Mastic Acrylique Elastique adhère parfaitement à des supports poreux.
Outils: Utiliser la cartouche dans un pistolet. Nettoyer les outils à l'eau.
Temps de séchage: Forme un film de surface après 1 heure, séchage complet après environ 7 jours.
Température de travail: De +5°C et +40°C.
Délai avant collage: ca. 60 minutes.
Consommation: 1 cartouche pour 8 m de joint de 6 x 6 mm

MODE D'EMPLOI
1. Protéger les bords du joint avec bande adhésive.
2. Couper le bout fileté de la cartouche, visser la canule sur la cartouche et couper en fonction du joint.
3. Appliquer le silicone avec un pistolet. 4. Racler l'excès de silicone.
5. Retirer la bande adhésive.
6. Lisser.

PROPRIETES
Résistance à la température: de -20°C à +80°C.
Résistance à l'humidité: bonne.
Résistance au gel: bonne (produit durci).
Résistance aux produits chimiques: résiste aux intempéries, à la lumière U.V., aux conditions industrielles agressives, aux détergents, aux produits de lessive et de nettoyage, aux attaques brèves d'acides dilués, de bases et de sels.
Peut être peint.

CONSERVATION
Se conserve au frais et à l'abri du gel au moins 24 mois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Matière première de base: dispersion acrylique.
Couleur : blanc
Teneur en solides: 80%.
Densité : 1,70 g/cm3.
Perte de volume : env. 18%.
Formation de pellicule: env. 15 min.

TACHES DE MASTIC
Nettoyer immédiatement les taches non durcis à l'eau. Le mastic durci ne peut être enlevé que mécaniquement

CONSEILS DE SECURITE
Fiche de sécurité disponible à la demande.

072011